

FESTHETŐ AKRIL TÖMÍTŐ

Oldal 1 / 2

FESTHETŐ FUGATÖMÍTŐ

Műszaki adatok:

Bázis	Akril diszperzió
Konzisztencia (állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Fizikai száradás
Bőrképződés	A felülete 20 perc elteltével száradt
Kötési idő	Nincs meghatározás
Keménység	Nincs meghatározás
Térfogat veszteség (teljes kikeményedés után)	Kb. 15 %
Sűrűség	1,5 g/ml
Maximális deformáció	10 %
Hőállóság (teljes kikeményedés után)	-20°C és +80°C között
Maximális deformáció	15 %
Maximális húzófeszültség	Nincs meghatározás

Termékleírás:

A festhető fugatömítő akril egy jó minőségű plasztó-elasztikus, egykomponensű, akril diszperzió bázisú tömítő.

Tulajdonságok:

- Könnyű eldolgozhatóság
- Sokféle porózus alapelületre alkalmazható
- Színtartó és vízálló, teljes kötés után
- Öregedés- és időjárásálló
- Teljes kikötés után festhető

Alkalmazások:

- Max. 15%-os fuga mozgáshoz
- Vakolatban és betonban keletkezett repedések tömítésére.
- Építőipari csatlakozófugákhoz, különösen porózus felületekre
- Falban lévő repedések, rések tömítésére
- Nyílászáró tokok és a fal közötti rések tömítésére
- Horizontális tömítésre a homlokzati paneloknál
- Szegélyléc és a fal közötti rések tömítésére

Csomagolás:

Szín: fehér, szürke, barna, fekete

Kiszerezés: 310 ml kartus, 600 ml alufólia

Eltarthatóság és tárolás:

12 hónapig zárt gyári csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C között. Fagymentes helyen.

Alapfelületek:

Tiszta, száraz, zsír- és pormentesnek kell lennie. Minden szokásos porózus építőipari felülethez alkalmazható.

Előkezelés: erősen porózus felületet 1/3 akril és 2/3 vízzel kezeljük.

Tapadás próba ajánlott.

Illesztési méretek:

Minimális szélesség: 5 mm

Maximális szélesség: 20 mm

Minimális mélység: 5mm

Ajánlott: szélesség = mélység

Címketartalom:

Szimbólum: nincs

R- mondatok: nincs

S- mondatok: nincs

Eldolgozás:

Kézi- vagy pneumatikus pisztollyal.

Felhasználási hőmérséklet: +5°C és +30°C között
Fagyban és esőverésben ne alkalmazzuk.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.



FESTHETŐ AKRIL TÖMÍTŐ

Oldal 2 / 2

Tisztítás: vízzel közvetlenül a felhordás után,
kikeményedés előtt.

Javítás: saját anyagával

Munkavédelmi előírások:

A szokásos munkahigiéniai előírások betartása.

Megjegyzés:

- Folyamatosan erősen vízzel terhelt felületre nem alkalmas.
- Sok fajta festékkel festhető. Ügyeljünk arra, hogy a festék elég rugalmas e a plasztó-elasztikus tömítés festésére.
- Kb. 60 perc elteltével esőálló

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.